



# AGGRAPPANTE PMX 18



**PRIMER-PROMOTORE DI ADESIONE ALL'ACQUA  
PER INTERNI ED ESTERNI**

## DESCRIZIONE

Primer aggrappante universale, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie. Studiato per rendere superfici lisce e poco assorbenti (ceramica, ferro, cemento, plastica, intonaci premiscelati a base gesso o cemento, etc) in superfici ruvide e ad elevata aderenza, e rendendo le stesse uniformi all'aggrappaggio delle pitture e dei rivestimenti.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È dotato di elevatissimo potere penetrante in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci. AGGRAPPANTE PMX 18 penetra nel supporto murale o negli strati residui di pitture sfarinanti e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari.

### ASPETTO

Opaco.

### COLORAZIONE

Azzurro.

### CARATTERISTICHE TECNICHE a 20 °C e 65% U.R.

Stato fisico	liquido
Tipo di resina/legante	stiren-acrilica
Massa volumica g/l	1400 ± 50
Viscosità Brookfield	
Resa teorica per mano mq/kg	0,200 ÷ 0,300
Punto di infiammabilità	non rilevante
Contenuto solidi % in peso	68 ± 2
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi
Secco al tatto h	max 1-2
Secco in profondità h	max 12
Sovraverniciabilità h	4 ÷ 8
Classificazione COV valore limite UE	(cat. A/h) 30 g/l (2010)
Contenuto COV	30 g/l
Diluyente	acqua

# AGGRAPPANTE PMX 18

## ISTRUZIONI PER L'USO

Diluizione: acqua al 10% ove necessario.  
Attrezzi: pennello – rullo - apparecchiatura a spruzzo, applicare con lo strumento scelto il prodotto AGGRAPPANTE PMX 18, lasciare seccare per circa 4/8h e procedere con l'applicazione della finitura scelta.  
Resa: 0,300 gr/l consumo consigliato al mq, la resa varia in base all'assorbimento del supporto.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate una o più mani di fondo AGGRAPPANTE PMX 18 con residuo secco pari a ca.68 % e peso specifico ca.  $1,40 \pm 0,20$  kg/l a base di resina acrilica in almeno 2 strati, con consumo di ca.0,300 gr/l, consumo consigliato al mq, la resa varia in base all'assorbimento del supporto.  
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

## CICLI D'INTERVENTO

**Su supporti già pitturati:** controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.  
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente.  
Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di muffe, applicare il ciclo MUFFOUT FONDO.

## CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

## CONFEZIONI

AGGRAPPANTE PMX 18 viene fornito in secchi di plastica da Kg 20.