



# MUFFOUT LAVABILE



## PITTURA CERTIFICATA CONTRO LA MUFFA

### DESCRIZIONE

È un'idropittura lavabile certificata contro le muffe (ISTITUTO GIORDANO n°226196/07) per interni ed esterni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie dove si richiede un elevato livello di finitura e di resistenza all'abrasione e alla fuoriuscita di muffe.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'antimuffa a largo spettro contenuto, consente una lunga prevenzione contro l'infestazione di muffe. La resina acrilica di cui è composta conferisce al prodotto altissima resistenza al lavaggio, ottima copertura e resistenza all'abrasione umida. Dona alle superfici un effetto vellutato e un aspetto di pregio.

Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs. n. 161/2006) per limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

### ASPETTO

Opaco.

### COLORAZIONE

Bianco.

È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE a 20 °C e 65% U.R.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Stato fisico                                    | liquido                  |
| Tipo di resina/legante                          | acrilico                 |
| Massa volumica g/l                              | 1500 ± 100               |
| Viscosità Brookfield (spin 5 - seed3)           | 400 - 600 P              |
| Resa teorica per mano mq/l                      | 12 - 14                  |
| Resistenza abrasione umida EN 13300             | Classe1                  |
| Punto di infiammabilità                         | non rilevante            |
| Contenuto solidi % in peso                      | 61 ÷ 1,5                 |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | almeno 24 mesi           |
| Secco al tatto h                                | 1                        |
| Secco in profondità h                           | max 12                   |
| Sovraverniciabilità h                           | 4 ÷ 8                    |
| Classificazione COV valore limite UE            | (cat. A/a) 30 g/l (2010) |
| Contenuto COV                                   | max 30 g/l               |
| Potere coprente EN 13300                        | Classe 1                 |
| Diluyente                                       | acqua                    |

# MUFFOUT LAVABILE

## ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di 2 strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 65 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca). Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo. Diluizione: primo strato al 30%, secondo strato al 20%.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua. Resa indicativa: 6 - 7 mq/l per due mani su supporti mediamente porosi.

È opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

## CICLI D'INTERVENTO

**Su supporti già pitturati:** controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando e applicando MUFFOUT SPRAY quindi mediante lavaggio togliere le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente. Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di muffe, applicare il MUFFOUT FONDO.

**Su supporti nuovi:** applicare uno strato di fissativo MUFFOUT FONDO opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di isolante.

Procedere all'applicazione di MUFFOUT LAVABILE secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate idropittura contro la muffa MUFFOUT LAVABILE con residuo secco pari a ca.61 % e peso specifico ca. 1,50 ± 0,20 kg/l a base di resina acrilica in almeno 2 strati, con una resa di circa 6/7 mq/l per due mani su supporti mediamente porosi. Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

## CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

## CONFEZIONI

MUFFOUT LAVABILE viene fornito in secchi di plastica da 13 e 4,5 litri.