



# MEGAPITT



IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

## DESCRIZIONE

È un'idropittura lavabile per interni ed esterni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La dispersione acrilica e le cariche pregiate di cui è composta, conferiscono al prodotto altissima resistenza al lavaggio, permeabilità ed un'ottima copertura.

Dona alle superfici dove è applicato un effetto vellutato e un aspetto di pregio.

Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs.n. 161/2006) per limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

### ASPETTO

Opaco.

### COLORAZIONE

Bianco.

È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE a 20 °C e 65% U.R.

Stato fisico	liquido
Tipo di resina/legante	acrilico
Massa volumica g/l	1500 ± 50
Viscosità Brookfield (spin 5 - seed3)	400 - 600 P
Resa teorica per mano mq/l	10 - 12
Resistenza abrasione umida EN 13300	Classe 2
Punto di infiammabilità	non rilevante
Contenuto solidi % in peso	66 ± 2
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asc)	almeno 24 mesi
Secco al tatto h	1
Secco in profondità h	12
Sovraverniciabilità h	4 ÷ 8
Classificazione COV valore limite UE	(cat. A/a) 30 g/l (2010)
Contenuto COV	max 30 g/l
Potere coprente EN 13300	Classe 2
Diluyente	acqua

# MEGAPITT

## ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di 2 strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80%. L'umidità del supporto deve essere <10%. Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo. Diluizione: primo strato al 30%, secondo strato al 20%.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 5 - 6 mq/l per due mani su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

## CICLI D'INTERVENTO

**Su supporti già pitturati:** Controllare lo stato di conservazione, la superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di muffe, applicare il MUFFA NO FONDO.

**Su supporti nuovi:** Applicare uno strato di fissativo MUFFOUT FONDO opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di isolante.

Procedere all'applicazione di MEGAPITT secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate idropittura lavabile MEGAPITT con residuo secco pari a ca.66 % e peso specifico ca. 1,50 ± 0,05 Kg/l a base di resina in dispersione acquosa acrilica in almeno 2 strati, con una resa di circa 5/6 mq/l per due mani su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € .....al mq.

## CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

## CONFEZIONI

MEGAPITT viene fornito in secchi di plastica da 13 e 4,5 litri.