



MEGAKRILL



IDROPITTURA ACRILICA SPECIFICA PER CARTONGESSO,
PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE

Fondo e finitura lavabile ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina acrilica a microparticelle di cui è composta conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti. Si applica senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima copertura e resistenza all'abrasione umida, ottimo potere mascherante sulle imperfezioni del supporto. Dona alle superfici un effetto vellutato e un aspetto di pregio. Rispetta i parametri della Direttiva CEE per le emissioni di (COV) composti organici volatili.

ASPETTO

Opaco.

COLORAZIONE

Bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE a 20 °C e 65% U.R.

Stato fisico	liquido
Tipo di resina/legante	acrilico
Massa volumica g/l	1500 ± 50
Viscosità Brookfield (spin 5 - seed3)	400 - 700 P
Resa teorica per mano mq/l	12 ÷ 14
Resistenza abrasione umida EN 13300	Classe 1
Punto di infiammabilità	non rilevante
Contenuto solidi % in peso	65 ± 2
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asc.)	almeno 24 mesi
Secco al tatto h	1
Secco in profondità h	12
Sovraverniciabilità h	4 ÷ 8
Classificazione COV valore limite UE	(cat. A/a) 30 g/l (2010)
Contenuto COV	max 30 g/l
Potere coprente EN 13300	Classe 1
Diluyente	acqua

MEGAKRILL

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di 2 strati con temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere < 10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca). Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo. Diluizione: primo strato al 20%, secondo strato al 10/15 con acqua%. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 6 - 7 mq/l per due mani su supporti mediamente porosi.

E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

CICLI D'INTERVENTO

Su supporti già pitturati: Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente. Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di muffe, applicare il primer MUFFOUT FONDO.

Su supporti nuovi: Procedere all'applicazione di MEGAKRILL secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate idropittura lavabile MEGAKRILL a base di resina acrilica in dispersione acquosa con residuo secco pari a ca. 65% e peso specifico ca. 1,50 ± 0,05 Kg/l in almeno 2 strati, con una resa di circa 6/7 mq/l per due mani su supporti mediamente porosi.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 maggio 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

CONFEZIONI

MEGAKRILL viene fornito in secchi di plastica da 13 e 4,5 litri.